

KLASSIFIZIERUNGEN FÜR NE-METALLSCHROTT

(Fassung 1988)

Herausgegeben vom Verein Deutscher Metallhändler e.V., abgestimmt mit der Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V. und der Vereinigung Deutscher Schmelzhütten e.V.

Begriffserläuterungen

Ofenrecht:

Material in Maximalabmessungen von 100 x 50 x 40 cm, Gewichte über 200 kg nur auf Grund besonderer Vereinbarung.

Tiegelrecht:

Material in Maximalabmessungen von 40 x 40 x 40 cm, Gewicht max. 50 kg.

Kleinstückig:

Material kleiner als 10 x 10 x 0,2 mm.

„Feines“:

Bei Leichtmetallen Material, das durch ein 20maschiges Sieb geht (Maschenweite 0,84 mm).

Bei Schwermetallen Material, das durch ein 70maschiges Sieb geht (Maschenweite 0,21 mm).

Fremdbestandteile:

Material, entweder metallisch oder nicht-metallisch, das nicht ausdrücklich in der Klassifizierung erlaubt ist.

Radioaktiv kontaminiertes Material ist von jeglicher Lieferung ausgeschlossen.

Beschichtetes Material:

Material mit Überzügen jeglicher Art, unabhängig vom Beschichtungsverfahren, z.B. Anstrich, Lack, Aufdruck, Kunststoff und Metalle, wie Aluminium, Blei, Chrom, Nickel, Zinn usw.

Des weiteren fallen metallische Anhaftungen, insbesondere Lot, unter diesen Begriff.

Kunststoff:

Mangels anderweitiger Vereinbarung hat der Schrott grundsätzlich frei von Kunststoffen zu sein.

Brikettierung:

Die Lieferung der Schrotte in hydraulisch gepreßten Paketen bedarf einer besonderen Vereinbarung.

I. Aluminium

Nr. 1

Abweg

Neuer Drahtschrott aus Reinaluminium

Neuer unbeschichteter Drahtschrott aus unlegiertem Aluminium, nicht abgebrannt oder korrodiert. Frei von Siebdraht, Eisen und anderen Fremdbestandteilen.

Toleranz: 1 % Öl, Fett und Staub.

Nr. 2

Achse

Drahtschrott aus Reinaluminium

Unbeschichteter Drahtschrott aus unlegiertem Aluminium einschließlich

Freileitungsdraht. Frei von Siebdraht, Eisen und anderen Fremdbestandteilen.

Toleranz: 2 % Öl, Fett und Oxide.

Nr. 3

Adler

Drahtschrott aus legiertem und unlegiertem Aluminium

Aluminiumfreileitungsdraht

Frei von Eisen, Kabelschuhen und -klemmen und sonstigen Fremdbestandteilen.

Toleranz: 2 % Schmutz und Oxide.

Nr. 3 a

Alter

Aluminiumprofilschrott

Aluminiumprofilschrott Al Mg Si 0,5, frei von jeglichen Fremdbestandteilen, jedoch einschließlich eloxiertem Material.

Nr. 4

Ahorn

Aluminiumgranulat

Kauf erfolgt nach Analyse, Muster oder Vereinbarung.

Nr. 5

Album

Neuer Reinaluminiumblechschrott

Neuer Schrott aus unlegiertem Aluminium mit mind. 99,5 % Al. Mindeststärke 0,3 mm. Mitlieferung kleinstückigen Materials bedarf vorheriger Vereinbarung unter Festlegung des Prozentsatzes. Frei von beschichtetem Material sowie anderen Fremdbestandteilen.

Toleranz: 1 % Öl, Fett und Staub.

Nr. 6**Ampel****Neuer Aluminiumblechschrott**

Neuer Aluminiumblechschrott mit mind. 99,0 % Al. Mindeststärke 0,3 mm. Mitlieferung kleinstückigen Materials bedarf vorheriger Vereinbarung unter Festlegung des Prozentsatzes. Frei von beschichtetem Material sowie anderen Fremdbestandteilen. Toleranz: 1 % Öl, Fett und Staub.

Nr. 7**Amsel****Neuer Blechschrott einer bestimmten Aluminiumlegierung**

Neuer Blechschrott einer spezifizierten Aluminiumlegierung. Mindeststärke 0,3 mm. Mitlieferung von 5 % kleinstückigem Material ist statthaft; höhere Anteile bedürfen der vorherigen Vereinbarung unter Festlegung des Prozentsatzes. Frei von beschichtetem und gegossenem Material sowie anderen Fremdbestandteilen. Toleranz: 1 % Öl, Fett und Staub.

Nr. 8**Angel****Neuer Aluminiumlegierungsblechschrott mit niedrigem Kupfergehalt**

Neuer Blechschrott aus nicht legiertem und legiertem Aluminium. In der Legierung max. 0,2 % Cu, max. 0,2 % Zn. Mitlieferung von 5 % kleinstückigem Material ist statthaft; höhere Anteile bedürfen der vorherigen Vereinbarung unter Festlegung des Prozentsatzes. Frei von beschichtetem Material sowie anderen Fremdbestandteilen. Toleranz: 1 % Öl, Fett und Staub.

Nr. 9**Anton****Neuer gemischter Aluminiumlegierungsblechschrott**

Neuer Blechschrott aus mehreren Aluminiumlegierungen, Mindeststärke 0,3 mm. Frei von beschichtetem Material sowie anderen Fremdbestandteilen. Toleranz: 1 % Öl, Fett und Staub.

Nr. 10**April****Altschrott von Walzaluminium I**

Altschrott, Haushaltsgeschirr sowie anderes gewalztes Material aus unlegiertem und legiertem Aluminium. Frei von Al-Cu- und Al-Zn-Legierungen. Max. 20 % lackiertes Material, hiervon Dosenanteil höchstens die Hälfte. Frei von losen Gußstücken, Jalousieschrott, Flaschenkapseln, Tuben und anderen metallischen und nichtmetallischen Bestandteilen. Frei von Brecher- und Shredderschrott. Toleranz: 2 % nichtmetallische Fremdbestandteile.

Nr. 10 a**Armee****Altschrott von Walzaluminium II**

Altschrott, Haushaltsgeschirr sowie anderes gewalztes Material aus unlegiertem und legiertem Aluminium. Frei von Al-Cu- und Al-Zn-Legierungen. Darf max. 30 % lackiertes Material enthalten, hiervon Dosenanteil höchstens die Hälfte. Der Lackanteil für diese 30 % wird mit 5 % toleriert. Frei von losen Gußstücken, Jalousieschrott, Flaschenkapseln, Tuben und anderen metallischen und nichtmetallischen Bestandteilen. Frei von Brecher- und Shredderschrott. Toleranz: 1 % Eisen, 2 % nichtmetallische Fremdbestandteile.

Nr. 11**Apsis****Aluminium-Shredderschrott**

Kauf erfolgt nach Analyse, Muster oder Vereinbarung.

Nr. 12**Arche****Neuer Folienschrott aus Reinaluminium**

Neuer unbeschichteter Folienschrott aus unlegiertem Aluminium. Frei von Papier und anderen Fremdbestandteilen.

Nr. 13**Armin****Aluminiumkolbenschrott I**

Ganze oder gebrochene Kolben aus Aluminiumlegierungen. Frei von Bolzen und Kolbenringen, Dehnungsstegen und Sperringen. Max. 10 % Material, das durch eine Öffnung von 5 cm Lichtweite geht.

Nr. 14**Artur****Aluminiumkolbenschrott II**

Ganze oder gebrochene Kolben aus Aluminiumlegierungen. Max. 10 % Material, das durch eine Öffnung von 5 cm Lichtweite geht.

Toleranz: 2 % nichtmetallische Fremdbestandteile sowie 10 % anhaftendes Eisen.

Nr. 15**Assel****Gemischter Aluminiumgußschrott eisenfrei**

Ganzer oder gebrochener Gußschrott aller Art aus Aluminiumlegierungen mit Ausnahme von Stiefel-, Hutformen und Formkästen. Max. 5 % Material, das durch eine Öffnung von 5 cm Lichtweite geht. Frei von Shredder- und Brecherschrott, frei von Eisen und anderen Fremdbestandteilen.

Toleranz: 2 % Öl, Fett und Staub.

Nr. 16**Aster****Gemischter Aluminiumgußschrott mit Eisen**

Ganzer oder gebrochener Gußschrott aller Art aus Aluminiumlegierungen mit Ausnahme von Stiefel-, Hutformen und Formkästen. Max. 5 % Material, das durch eine Öffnung von 5 cm Lichtweite geht. Frei von Shredder- und Brecherschrott und anderen nichtmetallischen Fremdbestandteilen.

Toleranz: 2 % Öl, Fett und Staub sowie 2 % Eisen und metallische Fremdbestandteile, davon max. 1 % metallische Fremdbestandteile.

Nr. 17**Atoll****Einheitliche Aluminiumspäne**

Aluminiumspäne einer spezifizierten Legierung. Nicht korrodiert. Frei von Schleifspänen, legierten Stahlspänen und anderen freien Metallen.

Toleranz: 3 % Feines. Darüber hinaus erfolgt einfacher Gewichtsabzug. 5 % Öl, Fett, Nässe, freies Eisen und andere nichtmetallische Fremdbestandteile. Von 5 bis 20 % Gesamtverunreinigung erfolgt einfacher Abzug; über 20 % Gesamtverunreinigung Sondervereinbarung.

Nr. 18**Atlas****Gemischte Aluminiumspäne I**

Späne aus mehreren Aluminiumlegierungen, von denen keine mehr als 2 % Zn, 0,3 % Pb und 0,1 % Sn enthalten darf. Nicht korrodiert. Frei von Schleifspänen, legierten Stahlspänen und anderen freien Metallen.

Basis: Trocken, eisenfrei.

Nr. 18 a**Autor****Gemischte Aluminiumspäne II**

Späne aus mehreren Aluminiumlegierungen, von denen keine mehr als 2 % Zn, 0,3 % Pb und 0,1 % Sn enthalten darf. Nicht korrodiert. Frei von Schleifspänen, legierten Stahlspänen und anderen freien Metallen.

Toleranz: 3 % Feines. Darüber hinaus erfolgt einfacher Gewichtsabzug. 5 % Öl, Fett, Nässe, freies Eisen und andere nichtmetallische Fremdbestandteile. Von 5 bis 20 % Gesamtverunreinigung erfolgt einfacher Abzug; über 20 % Gesamtverunreinigung Sondervereinbarung.

Nr. 19**Azur****Aluminiumkrätzen und -rückstände**

Kauf erfolgt nach Analyse, Muster oder Vereinbarung.

II. Blei

Nr. 20

Paket

Weichbleischrott

Weichbleischrott nur in Form von Kabelmanteln, Blechen, Rohren und Blocken. Ofenrecht frei von Anhaftungen und anderen Bestandteilen. Auf vorhandene Auslaufe ist hinzuweisen.

Nr. 21

Palme

Altbleischrott

Altbleischrott verschiedener Herkunft, einschlielich Hartblei. Ofenrecht. Frei von Hochofenblei, Bleiaschen und –kratze, Batterieblei, Kabelschrott, Kapseln, Folien, Stanniolpapier und Tuben bedurfen besonderer Vereinbarung. Auf vorhandene Auslaufe ist hinzuweisen.

Toleranz: 2 % Fremdeisenbestandteile.

Nr. 22

Pedal

Bleiakkuschrott in Platten

Ausgebaute Bleiakkuplatten mit Brucken und Stegen. Mindestgehalt 72 % Pb und Sb im Original.

Nr. 23

Perle

Bleiakkubatterien

Komplette, entleerte Bleiakkubatterien, frei von Stopfen. Ohne Holz- und Eisenkasten. Nasse und Kastenteil max. 32 %.

Nicht entleerte Bleiakkubatterien bedurfen der Sondervereinbarung.

Nr. 24

Piste

Bleiaschen

Kauf erfolgt nach Analyse, Muster oder Vereinbarung.

III. Kupfer und Kupferlegierungen

Nr. 25

Kabul

Blanker Kupferdrahtschrott

Sauberer, nicht abgebrannter, blanker, nicht legierter Kupferdrahtschrott mit einem Mindestdurchmesser von 1 mm. Frei von beschichtetem Material und anderen Fremdbestandteilen.

Nr. 25 a

Kajak

Kupferoberleitungsdraht

Kupferoberleitungsdraht unlegiert in Ringen bzw. offenrecht.

Nr. 26

Kader

Nicht legierter Kupferdrahtschrott I

Nicht legierter Kupferdrahtschrott mit einem Mindestdurchmesser von 1 mm. Frei von beschichtetem Material und anderen Fremdbestandteilen sowie brüchigem Draht.

Nr. 27

Kanal

Nicht legierter Kupferdrahtschrott II

Nicht legierter Kupferdrahtschrott mit einem Mindestdurchmesser von 0,15 mm. Mindestgehalt an Cu 94 %. Frei von verbranntem Draht und beschichtetem Material sowie anderen Fremdbestandteilen.

Nr. 28

Karat

Gemischter Kupferschrott

Nicht legierter Kupferschrott. Mindeststärke 0,15 mm. Max. 15 % verzinnertes, mischverzinntes, mit Lot behaftetes Material, mit einem Mindestgehalt von 96 % Cu.

Nr. 29

Kasus

Kupferdrahtschrott gehäckselt 1 a

Nicht legierter, blanker Kupferdrahtschrott gehäckselt. Mindestdurchmesser 0,5 mm. Frei von Fremdbestandteilen.

Nr. 29 a

Kater

Kupferdrahtschrott gehäckselt 1 b

Nicht legierter Kupferdrahtschrott gehäckselt. Mindestgehalt von 99,5 % Cu. Max. 0,02 % Pb, 0,02 % Sn, 0,02 % Al. Sonstige max. 0,05 %.

Nr. 30

Katze

Kupferdrahtschrott gehäckselt II

Nicht legierter Kupferdrahtschrott gehäckselt mit einem Mindestgehalt von 98,5 % Cu, max. 0,8 % Pb, 0,4 % Sn und 0,05 % Al.

Nr. 31

Kerze

Neuer Kupferblech- und -rohrschrött

Neuer, nicht legierter Kupferblech- und -rohrschrött mit einer Mindeststärke von 0,5 mm, max. 10 % saubere Kupferdurchstöße. Frei von beschichtetem Material und anderen Fremdbestandteilen.

Nr. 32

Keule

Schwerkupferschrött

Kupferschrött mit einer Mindeststärke von 1 mm. Frei von beschichtetem Material und anderen Fremdbestandteilen. Tiegelrecht.

Nr. 33

Klima

Leichtkupferschrött

Rohr- und Blechstücke aus Kupfer, gemischter Kupferdraht einschließlich Haardraht, Kupferspäne, Kupfergeräte aller Art, mit einem Mindestgehalt von 88 % Cu. Frei von Klischee-Kupfer, Kühlern und Galvanos. Ofenrecht.

Nr. 34

Komma

Sonstiger Kupferschrött

Kupfer-Raffiniermaterial: Ist nach Art und Kupfergehalt zu definieren. Mindestgehalt 80 % Cu.

Nr. 35

Kopie

Kupferrückstände

Kauf erfolgt nach Analyse, Muster oder Vereinbarung.

Rotguß und Bronze

Nr. 36

Radar

Rotgußschrott I

Material mit mindestens 90 % Cu und Sn, Mindestgehalt an Sn 6 %. Eisenfrei, Tiegelrecht.

Nr. 37

Rampe

Rotgußschrott II

Material mit mindestens 85 % Cu und Sn. Mindestgehalt an Sn 4 %. Eisenfrei, Tiegelrecht.

Nr. 38

Rappe

Rotgußschrott – gemischt III

Material mit mindestens 78 % Cu und Sn. Mindestgehalt an Sn 3 %. Toleranz: 3 % anhaftendes Eisen. Ofenrecht.

Nr. 39

Rasen

Rotgußspäne

Rotgußspäne mit mindestens 85 % Cu und Sn. Mindestgehalt an Sn 4 %. Frei von Schleif-, Feilspänen und Fremdbestandteilen.

Nr. 40

Rubin

Bronzesiebe

Siebe, glatt und in Rollen aus Cu-Sn-Bronze, bei denen jedoch der Schuß (Querdraht) aus Tombak bestehen kann. Mindestgehalt 87 % Cu und Sn, Mindestgehalt an Sn 4 %.

Toleranz: 1 % nichtmetallische Bestandteile. Darüber hinaus erfolgt Gewichtsabzug.

Nr. 41

Runde

Rotguß- und Bronzerückstände

Kauf erfolgt nach Analyse, Muster oder Vereinbarung.

Messing

Nr. 42

Magda

Neuer Walzmessingschrott

Schrott aus der Fabrikation von Messingblechen und -bändern, mindestens 63 % Cu, Rest Zn. Nicht bleihaltig, frei von anderen Legierungsbestandteilen, mit max. 10 % Durchstößen. Frei von beschichtetem Material und sonstigen Fremdbestandteilen. Tiegelrecht.

Nr. 43

Makel

Messingstangen, Preß- und Walzschrott

Messingstangen-, Preß- und Walzschrott mit mindestens 57 % Cu, max. 0,3 % Sn, max. 3,5 % Pb. Frei von Sondermessing, beschichtetem Material und sonstigen Fremdbestandteilen. Ofenrecht.
Max. Stückgewicht 50 kg.

Nr. 44

Maler

Messingstangenspäne

Messingstangenspäne, frei von Sondermessing-, Gußmessing-, Schleif- und Feilspänen. Mindestens 57 % Cu, max. 0,3 % Sn, max. 3,5 % Pb.
Toleranz: 3 % Feuchtigkeit, Fett und freies Eisen, jedoch max. 0,5 % freies magnetisierbares Eisen. Darüber hinausgehende Feuchtigkeit, Fett und freies Eisen sind gewichtsmäßig abzuziehen.

Nr. 45

Mauer

Messing-Kondensatorrohrschrott

Messing-Kondensatorrohrschrott. Legierung ist anzugeben. Frei von beschichtetem Material.
Toleranz: 2 % Rückstände.

Nr. 46

Memel

Messingkartuschenhülsen I

Messingkartuschenhülsen, abgeschossen, pulverfrei, nicht gesprengt, eisen- und zündschraubenfrei. Durchmesser mindestens 37 mm. Metallgehalt mindestens 70 % Cu, Rest Zn. Frei von anderen Legierungsbestandteilen und sonstigen Fremdbestandteilen.

Nr. 47

Mensa

Messingkartuschenhülsen II

Messingkartuschenhülsen, abgeschossen, pulverfrei, nicht gesprengt, mit Messingzündschrauben. Durchmesser mindestens 37 mm. Frei von sonstigen Fremdbestandteilen.

Nr. 48

Meran

Messingpatronenhülsen

Messingpatronenhülsen, abgeschossen, pulver- und eisenfrei, nicht gegläht. Mindestens 70 % Cu, Rest Zn. Frei von Fremdbestandteilen.

Nr. 49

Messe

Geglühte Messingpatronenhülsen

Geglühte Messingpatronenhülsen, Zerrissene Hülsen bedürfen besonderer Vereinbarung. Frei von Geschossen, Eisen und anderen Fremdbestandteilen.

Nr. 50

Milbe

Messingschrott

Messingschrott verschiedener Art. Frei von anhaftendem Blei, von Kühlern und Kühlerteilen sowie anderen Fremdbestandteilen.

Toleranz: 1 % anhaftendes Eisen. Tiegelrecht.

Nr. 51

Modus

Leichtmessingschrott

Leichtmessingschrott, beschichtet oder unbeschichtet. Frei von Material mit Bleifüllungen und Zylinderdichtungen.

Toleranz: 5 % anhaftendes Eisen.

Nr. 52

Malta

Messingspäne verschiedener Art

Messingspäne verschiedener Art. Frei von Schleifspänen und Feilspänen.

Toleranz: 2 % Feuchtigkeit und Fremdbestandteile.

Nr. 53

Mogul

Messingshredderschrott

Kauf erfolgt nach Analyse, Muster oder Vereinbarung.

Nr. 54

Molke

Kupfer-Messing-Kühlerschrott

Kühler oder Kühler Teile, nicht abgeschmolzen. Mindestgehalt im Durchschnitt der Partie 67 % Cu und Sn, davon mindestens 3 % Sn. Frei von Al, Eisen und sonstigen Anhaftungen. Ofenrecht.

Nr. 55

Motte

Messingrückstände

Kauf erfolgt nach Analyse, Muster oder Vereinbarung.

IV. Magnesium

Nr. 56

Edgar

Neuer Gußschrott aus Magnesiumlegierungen

Neuer nicht korrodierter Gußschrott. Schrott aus der Gußbearbeitung und Gießköpfe aus Magnesiumlegierungen. Frei von Eisen, Aluminium und anderen metallischen Fremdbestandteilen.

Toleranz: 3 % nichtmetallische Fremdbestandteile.

Nr. 57

Eiche

Gußschrott aus Magnesiumlegierungen I

Schrott von Magnesiumlegierungen in Form von Motoren- und Getriebegehäusen.

Frei von kleinstückigem Material, Aluminium und anderen metallischen Fremdbestandteilen.

Toleranz: 5 % Eisen und sonstige Fremdbestandteile.

Nr. 58

Elend

Gußschrott aus Magnesiumlegierungen II

Schrott von Magnesiumlegierungen. Frei von Aluminium und anderen metallischen Fremdbestandteilen.

Toleranz: 5 % Eisen und sonstige Fremdbestandteile.

V. Nickel und Nickellegierungen

Nr. 59

Nadel

Neuer Nickelschrott

Neuer Nickelschrott mit einem Mindestgehalt von 99 % Ni und Co, davon max. 0,50 % Co. Frei von beschichtetem Material und anderen Fremdbestandteilen. Mitlieferung von Folien bedarf besonderer Vereinbarung.

Nr. 60

Narbe

Altschrott von Nickelanoden und -kathoden

Reinnickelschrotte und Nickelanoden und -kathodenreste, Mindestgehalt 99 % Ni und Co, davon max. 0,50 % Co. Frei von schwammigem Material.

Nr. 61

Natur

Alter Nickelschrott

Verschiedener Altschrott aus Nickel. Mindestgehalt 98 % Ni und Co, davon max. 1 % Co und max. 0,50 % Cu. Frei von beschichtetem Material – außer Chrom – und anderen metallischen Fremdbestandteilen. Mitlieferung von Folien bedarf besonderer Vereinbarung.

Nr. 62

Nebel

Neuer Monelschrott

Neuer Schrott von gewalztem oder gezogenem Monel. Frei von Haardraht, Geweben und frei von Pb und Sn in der Legierung. Mindestgehalt 64 % Ni.

Nr. 63

Neger

Gemischter Monelschrott

Gemischter Monelschrott, Mindestgehalt 64 % Ni. Frei von Pb und Sn in der Legierung, Monel K-, H-, S- und Guß-Monel, plattiertem Material, Haardraht, Geweben und anderen Fremdbestandteilen.

Nr. 64

Nelke

Raffiniermonelschrott

Gemischter Monelschrott einschließlich Guß. Mindestgehalt 58 % Ni. Toleranz: 5 % Fremdbestandteile.

Nr. 65**Niere****Monelspäne**

Monelspäne aus verschiedenen Monel-Legierungen mit mind. 60 % Ni.

Toleranz: 3 % Öl und Nässe, max. 2 % freies Eisen. Frei von Stahllegierungen.

Nr. 66**Nonne****Neuer Kupfernickschrott**

Neuer Kupfernickschrott. Zum Beispiel Legierungen 70/30, 80/20, 90/10. Legierung und Materialform sind zu spezifizieren. Frei von beschichtetem Material und anderen Fremdbestandteilen.

Nr. 67**Notar****Alter Kupfernickschrott**

Alter Kupfernickschrott. Zum Beispiel der Legierungen 70/30, 80/20, 90/10.

Legierung und Materialform sind zu spezifizieren. Frei von beschichtetem Material und anderen Fremdbestandteilen, insbesondere schwefelhaltigen Ablagerungen und Rückständen.

Toleranz: 2 % Kesselstein.

Nr. 68**Notiz****Kupfernickschrott**

Kupfernickschrott, Legierung und Qualität sind zu spezifizieren.

Toleranz: 3 % Öl und Nässe. Frei von anderen Fremdbestandteilen.

Nr. 69**Nudel****Neuer Neusilberschrott**

Neuer Neusilberschrott von gewalztem und gezogenem Material. Die Legierung ist zu spezifizieren. Die Mitlieferung von 10 % kleinstückigem Material ist statthaft. Das Material muß in der Legierung frei von Pb und Sn sein sowie von beschichtetem Material und anderen Fremdbestandteilen.

Nr. 70**Nugat****Alter Neusilberschrott**

Altschrott aus Neusilber verschiedener Legierungen. Lotanhaftungen sind zugelassen. Mindestgehalt 70 % Cu und Ni.

Nr. 71

Nulpe

Neusilber-Späne

Neusilber-Späne mit einem Mindestgehalt von 70 % Cu und Ni.

Toleranz: 3 % Eisen, Nässe und Fett.

VI. Zink

Nr. 72

Zange

Neuer Zinkblechschrott

Neuer Zinkblechschrott. Frei von Fremdbestandteilen.

Nr. 73

Zarge

Neuer Zinkblechschrott, Klischeezink und Zinkadremaplatten

Neuer Zinkblechschrott, lotfrei, nicht oxidiert, einschließlich Klischeezink und Zinkadremaplatten. Frei von Fremdbestandteilen.

Nr. 74

Zebra

Altzink

Bleche, Rohre, Geräte aller Art aus Zink. Ofenrecht. Frei von Batteriezink und Zinklegierungen.

Toleranz: 2 % Fremdbestandteile, davon 1 % anhaftendes Eisen.

Nr. 75

Zelle

Neuer Zinkdruckgußfabrikationsschrott

Schrott aus der Zinkdruckgußfabrikation wie Angüsse und Fehlgüsse, nicht beschichtet. Frei von Fremdbestandteilen.

Nr. 76

Zenit

Neuer Zinklegierungsschrott

Schrott aus der Zinkdruckgußfabrikation wie Angüsse und Fehlgüsse, auch beschichtet. Frei von Fremdbestandteilen.

Nr. 77

Ziege

Zinklegierungsschrott

Zinklegierungsschrott mit Eisen und anderen Fremdbestandteilen, wobei der Anteil anzugeben ist.

Nr. 78

Zitat

Zinklegierungskrätze

Zinklegierungsabschöpfungen in Form von Kuchen und Blöcken, metallisch, mindestens 88 % Zn. Frei von losem kleinstückigem Material. Tiegelrecht.

Nr. 79

Zeder

Hartzink

Hartzink aus Verzinkereien. In regelmäßigen Platten mit einem Maximalgewicht von 35 kg. Tiegelrecht. Klangvolle, asche- und pulverfreie, nicht verbrannte Ware. Frei von Rückständen aus dem Sendzimirverfahren. Mindestgehalt 92 % Zn.

Toleranz: 10 % Bruchstücke.

Nr. 80

Zuber

Zinkoberschlacke aus Sendzimirverfahren

Zinkoberschlacke aus Sendzimirverfahren, abgeschöpft von der Oberfläche einer kontinuierlichen Bandverzinkung, in regelmäßigen Platten von max. 35 kg.

Tiegelrecht. Klangvolle, asche- und pulverfreie, nicht verbrannte Ware, mit einem Mindestgehalt von 95 % Zn.

Toleranz: 10 % Bruchstücke

Nr. 81

Zunge

Zinkunterschlacke aus Sendzimirverfahren

Zinkunterschlacke aus Sendzimirverfahren, geschöpft aus dem Badbodensatz der kontinuierlichen Bandverzinkung, in regelmäßigen Platten von max. 35 kg.

Tiegelrecht. Klangvolle, asche- und pulverfreie, nicht verbrannte Ware, mit einem Mindestgehalt von 92 % Zn.

Toleranz: 10 % Bruchstücke

Nr. 82

Zyste

Zinkaschen und Rückstände

Kauf erfolgt nach Analyse, Muster oder Vereinbarung.

VIII. Zinn

Nr. 83

Salbe

Reinzinnschrott

Reinzinnschrott, insbesondere in Form von Anoden und Rohren. Frei von Fremdbestandteilen.

Nr. 84

Satin

Geschirrzinnschrott

Geschirrzinnschrott oder –späne mit einem Mindestgehalt von 90 % Sn. Frei von Fremdbestandteilen.

Nr. 85

Serum

Lagerweißmetallschrott mit Spänen

Kauf erfolgt nach Analyse, Muster oder Vereinbarung.

Nr. 86

Sorge

Lötzinnschrott

Kauf erfolgt nach Analyse, Muster oder Vereinbarung.

Nr. 87

Spore

Zinnhaltige Rückstände

Kauf erfolgt nach Analyse, Muster oder Vereinbarung.

Redaktionelle Bearbeitung:

Dipl.-Volksw. Hans P. Münster

August 1989